


*“... al servicio de la belleza
en la madera....”*

c/ Jaime el Conquistador, 32
91 473 36 67
info@woodnature.es

28045 Madrid

www.woodnature.es

Itauba



Nombre botánico

Mezilaurus itauba Taub. Syn – Silvia navalium Fr All

Nombre comercial

Itaúba
Tapinha

Procedencia y disponibilidad

Se encuentra en América del Sur (Brasil, Guayana Francesa, Surinam)

Sus masas forestales son escasas, su producción es estable y su exportación es muy escasa o casi despreciable.

Descripción de la madera

Albura: Blanco beige

Duramen: Beige amarillo al pardo oscuro lustroso

Fibra: Recta o entrelazada

Grano: Fino

Propiedades físicas

Densidad aparente al 12 % de humedad 860 kg / m³, madera pesada.

Dureza: madera semidura

Propiedades mecánicas

Resistencia a flexión estática 1.240 kg / cm²